

Primogypse grob BEECK (anciennement Maxil primaire grob)

Couche primaire couvrante boueuse pigmentée en blanc pour les peintures au silicate BEECK à l'intérieur. Grob, avec grain structurant de 0,4 mm

1. Propriétés du produit

Couche de fond boueuse sans solvant pour enduits de gypse et panneaux légers de construction, en particulier les panneaux de plâtre cartonnés, à l'intérieur. Fin grain structurant, recouvre les légers défauts de structure et les microfissures et réduit les différences ou excès d'absorption du support. Crée une base permettant des recouvrements de finition de la plus haute qualité avec les peintures au silicate BEECK pour intérieur, comme p. ex. Sensil BEECK, Maxil BEECK, Insil BEECK et la Peinture au quartz BEECK, sans formation de stries, de taches ou de différences de couleurs. Convient aussi comme pont de silicification sur les recouvrements fermes en dispersion et les enduits à la résine synthétique à l'intérieur. Couche de fond au silicate en dispersion selon VOB/C DIN 18363 2.4.1.

1.1. Composition

- Système silicate acrylate à un composant
- Matières de charge minérales aptes à la silicification avec un grain texturant tamisé de 0,4 mm
- Pigment blanc: dioxyde de titane
- Part organique < 5% (VOB/C DIN 18363 2.4.1.)
- Exempt de solvant

1.2. Propriétés techniques

1.2.1. Aperçu

- Utilisation à l'intérieur
- Ravive les murs lisses de panneaux légers de construction grâce au grain structurant attrayant d'enduit fin
- Egalise les microfissures et les légers défauts de structure
- Permet un recouvrement minéral exempt de taches et de joints avec une saturation et un éclat élevé des couleurs, aussi lorsque les conditions d'éclairage et de l'objet sont critiques
- Pont de silicification sur les supports peu aptes à la silicification
- Résistance élevée à l'eau
- Diffusion ouverte et pouvoir sorbant
- Ininflammable

1.2.2. Caractéristiques importantes pour la physique du bâtiment

Paramètre	Valeur	Conformité
Densité 20°C:	1,58 kg / L	
Valeur du pH 20°C:	11	
Viscosité dynam. 20°C:	3.800 mPas	
Valeur W ₂₄ :	0,15 kg / (m ² h ^{1/2})	
Valeur s _d (H ₂ O):	0,02 m	
Pouvoir couvrant / contraste:	classe 1	NBN EN 13300
Grain:	gros (0,4 mm)	NBN EN 13300
Brillance à 85°:	très mat	NBN EN ISO 2813
Classe de résistance au feu:	A2 ininflammable	NBN EN 13501-1, DIN 4102
Teneur en COV (max.):	2 g / L	COV-Decopaint, cat. A / a

1.2.3. Teinte

- Blanc couvrant

2. Mise en œuvre

2.1. Exigences du support

- Le support doit être propre, sec, ferme et stable, résistant aux alcalis, stable à la saponification, de même qu'exempt de substances efflorescentes et séparatives.
- Contrôler le séchage et la solidité de l'enduit neuf.
- Réparer soigneusement les trous, les fissures et les défauts avec le même type de matériau et la même texture.
- Assainir les supports fissurés selon la technique de l'enduit. Primogypse grob BEECK ponte les microfissures isolées.
- Pour une couche de fond exempte de grain, utiliser le Primogypse fin BEECK, à conseiller p. ex. sur les plafonds.
- Sur les surfaces de haute qualité visuelle et sous la lumière rasante, veiller à l'uniformité des supports de même qu'à une mise en œuvre soigneuse.

2.2. Info brève sur le schéma standard

- Faire une couche primaire avec le Primogypse grob BEECK.
- Appliquer ensuite une ou deux couche(s) de peinture au silicate pour intérieur BEECK, selon les nécessités.
- Sur les supports critiques, tester le système de peinture dans les conditions de l'objet.



Primogypse grob BEECK (anciennement Maxil primaire grob)

2.3. Support et traitement préliminaire

- **Panneaux de plâtre cartonnés:**

Veiller à ce que le montage soit effectué dans les normes et que la qualité de la surface et les tolérances de planéité exigées soient respectées, dans les conditions de l'objet et sous la lumière rasante (VOB/C et niveau de qualité 3 ou 4, selon la fiche technique n° 2 de l'association fédérale allemande de l'industrie du plâtre (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.)). Faire une couche de fond sur toute la surface avec le Primogypse grob BEECK. Pour obtenir une surface uniforme et exempte de fissures, il est conseillé de recouvrir toute la surface avec un voile mural.

- **Enduit de chaux-ciment (P11), enduit de ciment (P111), enduit de gypse, de chaux-gypse:**

Contrôler le séchage et la solidité de l'enduit neuf. Enlever la peau de frittage de l'enduit de chaux massif avec le Corrosif liquide BEECK ou par ponçage. Ne pas corroder les enduits en couche mince, le gypse et les systèmes composites. Stabiliser les enduits de chaux fortement absorbants ou crayeux en surface mais néanmoins stables avec le Fixatif BEECK dilué avec 2 parts d'eau.

- **Blocs silico-calcaire, brique, béton, enduit à la résine synthétique:**

Contrôler le pouvoir d'absorption, les dégâts dus à l'humidité et les efflorescences (p. ex. les cernes de sels). Nettoyer, réparer les joints défectueux. Imprégner les supports fortement absorbants avec le Fixatif BEECK dilué avec 2 parts d'eau. Nettoyer le béton avec le Déshuileur BEECK en respectant les indications du fabricant et rincer à l'eau claire. Contrôler la mouillabilité des supports nettoyés en pulvérisant de l'eau.

- **Anciennes peintures:**

Contrôler leur fermeté et faire un test, appliquer une couche primaire avec le Primogypse grob BEECK. Eliminer complètement par lavage les peintures à l'argile ou à la tempera. Brosser complètement les peintures minérales crayeuses. Nettoyer les recouvrements en dispersion mats et fermes, décaper ou poncer les peintures à l'huile, les laques et les peintures au latex. Contrôler la compatibilité des anciens recouvrements critiques, faire un test.

- **Les supports inadaptés** sont les supports efflorescents, moins fermes et ne résistant pas aux alcalis comme p. ex. les panneaux en particules de bois (MDF, OSB) et l'argile. Contrôler la compatibilité des supports critiques et inconnus, faire un test.

- **Les supports déficients** exigent une approche différenciée. Les surfaces et les domaines de socle chargés en sel et en humidité doivent être munis d'un enduit assainissant.

2.4. Instructions de mise en œuvre

2.4.1. Instructions générales

Vérifier l'aptitude du support comme requis (voir 2.1. et 2.3.). En particulier, examiner le pouvoir d'absorption, la résistance et la structure du support. Faire un essai sur les supports inconnus et critiques. Garantir de la main d'œuvre qualifiée.

- Couvrir soigneusement les surfaces ne devant pas être traitées - en particulier le verre, la céramique, les appuis de fenêtres, les joints de dilatation, les laquages et l'Eloxal - afin de les protéger contre les projections.
- Procurer un équipement de protection individuelle.
- Avant l'emploi, remuer soigneusement le Primogypse grob BEECK avec un mélangeur électrique.
- Appliquer non dilué ou, sur les supports fortement absorbants, contenant du gypse, dilué avec env. 5% d'eau.
- Ne pas mettre en œuvre sur des surfaces chauffées.
- Température minimale pendant la mise en œuvre: +8°C
- Temps de séchage: minimum 12 heures entre les couches.

2.4.2. Application

Avec un rouleau ou une brosse. Dans chaque unité de surface, appliquer en couche fine, sans chevauchement, en un seul passage ininterrompu et en croisant régulièrement.

- **Au rouleau ou à la brosse:**

- Employer des brosses et rouleaux ayant une implantation de poils régulière.
- Eviter les cernes de rouleau, les nids de grain et les excédents. Contrôler l'uniformité de l'application pendant le travail sous la lumière rasante.
- Relier les bords à la surface humide-dans-humide, sans excédent.
- Pour une surface brossée, répartir sans direction précise avec la Brosse pour peintures minérales BEECK.
- Appliquer le recouvrement final après minimum 12 heures avec les peintures au silicate pour intérieur BEECK.

3. Consommation et conditionnements

Sur les supports lisses et normalement absorbants, la consommation de Primogypse grob BEECK est d'environ 0,24 kg par m² et par passage. Déterminer les écarts de consommation dus au support en procédant à un essai sur l'objet.

Tailles des pots: 8 kg / 20 kg

4. Nettoyage

Nettoyer soigneusement le matériel, les outils et les vêtements immédiatement avec de l'eau.

5. Stockage

Au frais et à l'abri du gel, peut être conservé pendant 12 mois au minimum. Refermer hermétiquement les pots



Primogypse grob BEECK (anciennement Maxil primaire grob)

contenant des restes et les employer dès que possible.

6. Indication de danger, instructions de sécurité et élimination

Consulter la fiche de données de sécurité CE. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Instructions de sécurité: Tenir hors de portée des enfants. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Porter une protection des yeux/du visage. Le produit est alcalin. Ne pas respirer les vapeurs, les brouillards et les poussières. Couvrir soigneusement les zones environnantes, nettoyer immédiatement les éclaboussures à l'eau. Éliminer les résidus et les récipients vides conformément aux prescriptions légales.

- Code de déchets CED: 080112

7. Déclaration

Par ces informations techniques, nous apportons nos conseils, basés sur nos connaissances et notre expérience pratique. Toutes les consignes sont données sans engagement et ne dispensent pas l'entreprise de mise en œuvre de vérifier elle-même l'aptitude du produit et de choisir la méthode de mise en œuvre en fonction du support. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au fil du développement du produit. Des additifs d'une autre marque, pour la mise en teinte, la dilution, etc., ne doivent pas être utilisés. Vérifier les teintures avant la mise en œuvre. Au moment de la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique perd automatiquement sa validité. Les indications contenues dans les fiches de données de sécurité CE dans leur dernière édition font foi pour la classification conformément au règlement sur les substances dangereuses, pour l'élimination, etc.